



Béton de bois

Composition : Mélange de chaux et de copeau de bois.

Conditionnement : Sac de 30-100 L de mélange bois/chaux.

Points forts : Isolation, Légèreté, Résistance au feu, Stabilité.

Point faible : Énergie grise.

Technique : Ajouter de l'eau, même mise en œuvre que du béton.

Conductivité thermique : 0,15 W/m.K

Résistance mécanique : 3,5 - 4 Mpa

Prix : 15 €/50L